



FICHA TÉCNICA

FR 6124

FROSCHTAL TO

Protector fungicida para madera recién aserrada. Recomendado para el tratamiento preventivo en aserraderos frente a hongos cromógenos y mohos. Proporciona una protección temporal que evita la colonización de la superficie por estos microorganismos durante la fase inicial de almacenamiento o secado. Ideal para madera verde antes de su uso o transformación.

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento preventivo para madera verde
- Aplicación industrial flexible
- Protección temporal
- Producto concentrado y soluble en agua
- Especial para aserraderos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número registro:	ES/APP(NA)-2021-08-00741. // Tipo de producto TP08 Protectores de madera
Clase de uso:	Antiazulado para madera verde (test prCEN/TS 15082)
Color:	Incoloro. Ligeramente amarillento hasta anaranjado.
Retención recomendada:	2,5% al 4,5%. Para determinar la concentración exacta deben tenerse considerarse factores tales como: destino final de la madera, tiempo de inmersión en el baño, tipo de apilamiento, área geográfica del aserradero, especie de madera, periodo de estocaje de la madera, ...
Tipo de tratamiento:	Preventivo. Tratamiento de la madera
Usuario:	Personal profesional especializado (uso industrial).

Propiedades:	• Concentrado soluble. Base agua • No contiene Pentaclorofenol (ninguna de sus sales) ni Propiconazole. • Puede dosificarse mediante bomba dosificadora.
Sistema de aplicación:	• El producto debe aplicarse mediante un baño de inmersión o túneles de pulverización automatizados. • Para favorecer la entrada de mezcla de tratamiento es recomendable sumergir los paquetes de madera totalmente rastrelados. • Es importante mantener el tanque de tratamiento limpio de serrines, polvo, óxidos y suciedad en general. • La madera recién tratada deberá almacenarse a cubierto durante el periodo de fijación de los ingredientes activos. • El producto no podrá aplicarse sobre madera cuyo destino sea la fabricación y uso de envases que contengan alimentos.
Precauciones/consejos:	• No aplicar en maderas recalentadas por el sol. • Uso de equipo de protección personal (EPP).

Principales características físico-químicas

Ingrediente activo	Resultado
Cloruro de alquil (C12 C16) dimetilbencilamonio (C12-16-ADBAC)	25%
IPBC (3-yodo-2-butil carbamato)	2,5%
Ácido bórico	4%

Presentación/embasado

Cód.	Referencia	Capacidad	Cajas	Peso bruto
Incoloro	FR 6124	30 kg	20 bidones	625 kg
Incoloro	FR 6124	200 kg	4 bidones	830 kg
Incoloro	FR 6124	1.000 kg	-	1.060 kg

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de los trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario.
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta.

MAYO 2025